

**נתוניים טכניים****גון :** שחור.**ברק :** משי. **אחוז מוצקים (בנפח) :** 84+2%. **דילול/ניקוי כלים :** מדלול 116. **חיי מדף בטמפרטורה של C° 25-20 :** 12 חודשים. **עובי שכבה ממולץ :** 120 מיקרון. **כושר כייסוי מחושב תיאורטי :** 7 מילר/ליטר. **יחס ערבות (בק"ג) :** "א" = 8 "ב" = 1 **זמן המתנה לפני צביעה :** 20-30 דקות. **אורך חיי הצבע אחורי ערבות :** 8-6 שעות (בטמפרטורה של C° 25). **טמפרטורת הסביבה :** C° 10-30.
(זמן היישום) **טמפרטת המשטח :** חייבת להיות לפחות C° 3 מעלות נקי הTEL. **זמן ייבוש (בטמפרטורה של C° 25) – 1 20 % 65 % לחות ייחסית:**

זמן ייבוש למגע : 7-10 שעות.

יבוש בין שכבות: 16-24 שעות.

יבוש סופי : 7 ימים.

מספרים אלו ניתנים כהנחה בלבד. גורמים כמו אוויר תנובה ולחותם חייבים להילך בחשבו גם כן.

 אופן יישום : ריסוס ללא אוויר**הערות למשתמש**

- (1) יש לבחוש היטב את הצבע לפני השימוש ובמהלך הצביעה.
- (2) אחסנה במקום יבש בטמפרטורה בין C° 5 ל C° 35.
- (3) החומר מיועד לשימוש מוקזע בלבד.
- (4) לקבלת מערכת צבע מומלצת למפריט הטכני הנילן ניתן לפנות למחalkerה הטכנית של החברה, או לחילוףן לפנות לאתר החברה לחוברים מערוכות מומלצות.
- (5) ט.ל.ח.

אריזה

18 ליטר

תיאור המוצר

צבע אפקטיבי דו-רכיבי (חלק א' + חלק ב') על בסיס שרפים אפקטיביים וקורלטו (זפת שחם). המוצר הוא בעל עמידות אנטיקורוזיבית גבוהה.

שימוש ממולץ

- מתקני פלדה ממוקמים בתוך מים ומים מתוקים ומתוקני ווד.
- בטון ופלדה בתעשייה הכימית, מתקני ביוב תת קרקעיים מיכלים בהטמנה.

הכנת שטח

יש לנוקות היטב את השטח מכלוך, אבק ושותמיים.

ברזל: נקיוי חול עד למינימום של SA 2.5 (לפי SS 5900 05) במטרה להסיר חולדת וחלקיקים רופפים. במרקם בהם לא ניתן לבצע ניקוי חול, יש להשתמש באמצעים מכניים כגון: דיסק, מברשת פלדה, נייר זכוכית להסרת חולדת עד לדרגות ניקוי 2 – ST (לפי התקן השבדי).

בטון: חספסוס והסרת חלקיקים רופפים על ידי ניקוי חול. השטח חייב להיות יבש ונקי מכלוך, אבק, שומנים וחלקיקים רופפים. יציקת בטון חדשה ניתנת לציפוי רק 4 שבועות לאחר היציקה ועם תכולת רטיבות של לא יותר מ 3%).

על אחריאות המשמש לקרוא ולישם את הוראות הכנת השטח שמצוועות באתר החברה ובמפורט הטכניים. הערות הנילן הן כלליות בלבד ואין מכילות את כל המידע הדרוש.

ערבות

ערבות מתאים של רכיבי המוצר הוא חיווני ביותר ליישום טוב ונכון של מערכת הצבע. הוסף את המקשה (חלק "ב") לרכיב הבסיס (חלק "א") וערוב בצורה יסודית. חשוב שכל הרכיבים יעורבו ביסודיות ע"י מיקסר מכני על מנת שלא ישארו שום רכיבים שלא אורבבו.



הנחיות יישום

לקבלת מידע מלא על אופני היישום המומלצים, הנקת השטח, הציוד והוראות הבטיחות, יש לעיין בפרקם המצורפים של המבאות הרלוונטיים, או לקבלם על פי דרישתך. מומלץ לעקוב אחר הנחיות היישום, על מנת להבטיח את איכות ואורך חי המערכת את הציפוי. במושא לתעשייה מומלץ לעיין במדריכי הנקת השטח, אמצעי היישום ואמצעי הבטיחות. במושא לרצפות יצוקות מומלץ לעיין בפרקם על שיטות יישום, שיטות להקנת משטח בטון, סיווג המערכות ובטלאות העזר לבחירת המערכות השונות.

הערות כלליות

הנתונים המופיעים במסמך זה ניתנים ברצון טוב לאחר עשרות שנות ניסיון בעבודות שטוח ומעבדה. אין בהמלצתנו במסמך זה התחייבות כלשהי ומפעלנו שומר לעצמו הזכות לשנות ולעדכן הנתונים המופיעים בו בכל עת. על המשמש לוודא לפני יישום המוצר, כי הוא אכן מתאים למטרת השימוש בו הוא מיועד וכי אובייקט העומד להיבצע נוקה וחוכן כראוי. יש לבחוש היטב את הצבע לפני ובסמך הצביעה. המוצר מיועד לשימוש על ידי בעלי מקצוע וניסיון. שימוש לא לפני הוראות היצרן הוא על אחוריות המשמש בלבד. הנקת שטח הצביעה על ידי הרחקה יסודית של מזחמים וחולודה יחד עם שימוש בצבע המתאים הם העורובה לאורך החימں של הציפוי. כושר הכספי המעשיל יכול להשנות כתלות במספר גורמים: דרגת הניקוי של פני השטח, אופני היישום, תנאי מזג האוויר (רוח, לחות, טמפרטורת הסביבה) ומומחיות המבצע. (טמפרטורת המשטח הנכבע חייבת להיות לפחות 3°C מעל נקודת הטול בזמן הצביעה)

בזמן היישום הטמפרטורה צריכה להיות בין 10-30°C+. רצפת הבטון צריכה להיות בעלת מינימום חזק לחיצה של 35.

כליזירויות

יש לקרוא את גילוון הבטיחות של המוצר. יש לקרוא היטב את ההוראות והażורוט המופיעות על גבי הארץ. יש לעבוד בשטח מאוחר יותר היטב הרחק מASH וNICOTOT. יש לשתמש בצויד בטיחות להגנה על כל הנסימה, עיניים ועור. בהתזה אין לשאוף את האדים. אין לערבות חומר זה עם חומרים שלא הומלץ ע"י מפעלנו. במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף מידית במים ולהפנות לטיפול רפואי מיידי.

בטיחות

כיוון ששימוש וטיפול מוטעים במוצר אפולק יכולים להיות מסוכנים לבリアות, לרום לשרפם או לפיצוץ, יש לנקט באמצעות זירות, לעקוב אחר הוראות הבטיחות ולמלא אחר הנחיות היישום בכל זמן במהלך האחסון והשימוש בחומר ותוך כדי מהלך הייבוש או ההתקשות של המוצר.

אחריות

אפולק ערבה לכך שМОצריה תקינים ולא פגמי יצור. חובתה הבלעדית של אפולק והשיפוט היחידי של רוכש השורה ביחס למוצרו החברה יהיה מוגבל, וננתן לשיקול דעתה של אפולק באם להחליף את המוצר במידה שאינו נופל תחת הגדרת אחריות זו, או בזיכוי של חשבון רוכש השורה בסכום החשובנית של המוצר שאינו נופל תחת הגדרת אחריות זו. כל תביעה תחת אחריות זו חייבת להיעשות בכתב תוך מסכים 5 (חמשה) ימים מטארך בו הרכש גילה את אי תקינותו של המוצר, אך ככל מקרה לא יאוחר מטארך פקיעת תופוגת חי המדף של המוצר, או שנה אחת מטארך משולח המוצר לרוכש, על פי המוקדם שבניהם. כישלונו של הקונה להודיע על אי תקינותו של המוצר כפי שנדרש לעיל, יمنع מהקונה שיפויו כל שהוא במסגרת אחריות זו.

לאpollק אין כל אחריות נוספת בגין מוצר בלבד אחריות זו, כל אחריות אחרת: מילולית, מ戎זת, הקבעה על פי חוק כגון אחוריות שחור או זרויות התאמה לשימושים/יישומים ספציפיים, אינה תקפה. בכל מקרה אפולק לא תיאשר אחריות עקיפה, אחריות תוכואית, או נזקים לצד "ג".

כל המלצה או הצעה של אפולק הנוגעים לשימוש במוצר בין אם נאמרה בעלפה או נכתבת בדף המוצר, במפרטים או כתגובה לבקשה כל שהיא, מבוססת על מידע הנחשב אמיתי ומקצועי, אך בכל מקרה המידע והמוצר מיודדים ללקוחות בעלי יכולות מקצועית וניסיון בתחום הצביעת התעשייתית ולבן על הקונה מוטלת האחריות להתקנות המוצר לדרישותיו או לישומים ספציפיים, ואpollק על כן מאמין כי כך נעשה, על פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של המשתמש. תנאי סביבה משתנים, שינוי באופני היישום או עיריכת אומדנים, עשויים לגרום לתוצאות בלתי רצויות.

אחריות מוגבלת

חובתה או אחריותה של אpollק לכל תביעה כל שהיא, כולל תביעות המבוססות על רשלנותה של אpollק או אחריותה הישירה לכל אובדן או נזק הנובעים מ, קשרים ל/או הנגרמים משימוש במוצר בכל מקרה לא יעלوا בכל מקרה על עלות מחיר הקנייה של המוצר שבגינו מתוערת התלוינה או התביעה. על מנת להסיר כל ספק, אpollק לא תיאשר אחריות לכל תביעה לנזקים תוכואתיים או לנזקיםצד "ג".

תנאי ההתקשרות / מכירה

כל התקשרות או עסקה כפופה להסכם ההתקשרות או המכירה.