



מערכת צבע לקונסטרוקציה קלה: מעקות, עמודים, סורגים, ייבוש מהיר.

תשתית	סביבה	תאור המערכת	הכנת שטח	מרכיבי המערכת	מספר שכבה	אחוז מוצקים	עובי פילם יבש	זמן המתנה בין השכבות ב-25°C	מדלל	הדילול אחוז	כושר כיסוי מ"ר/ליטר
ברזל שחור צבוע או על גבי חלודה יציבה	קורוזיבית קלה, אוויר יבש, ללא זיהום תעשייתי, ריחוק מסביבה ימית, ללא חשיפה לכימיקלים.	יסוד חד רכיבי בעל הגנה אנטיקורוזיבית ועליון סינטטי מבריק מהיר ייבוש.	ניקוי באמצעים מכניים או ידניים להסרת חלודה וחלקים רופפים עד לרמה של ST 2 על פי תקן SIS 055900 או (SSPC - SP2/SP3)	TU מטלוגארד	1	55%±2%	40 µm	שעתיים	102	5%-15%	13-כ
				TU מטלוגארד	2	55%±2%	40 µm	שעתיים	102	5%-15%	13-כ
				סינולק	3	50%-60% תלוי בגוון	35 µm	16-24 שעות	102	5%-10%	15-כ
					4						
					5						
סה"כ עובי יבש של המערכת: 115 µm											

ההמלצות הניתנות בדף זה מבוססות על חישובי מעבדה תאורטיים בלבד, ומהוות בסיס ראשוני לבחירת המערכת, נמסרות מתוך רצון טוב על מנת להקנות מידע כללי בלבד. על הנתונים המעשיים בשטח משפיעים גורמים כגון סוג הציוד, סוג ואיכות התשתית, מזג האוויר, רוחות, גובה וכו'. החברה אינה אחראית למערכות אשר לא יושמו על פי הדפים הטכניים וגליונות הבטיחות, תחת הדרכה ופיקוח של חברת אפולק.