



## מערכת צבע לkonstrukzia קלה: מעקות, עמודים, سورגים, יבוש מהיר.

תשתיית	סביבה	תאור המערכת	הנתן שטח	מרכיבי המערכת	עובי פולימר יבש	עובי פולימר מוצקים	אחוז מוצקים	עובי פולימר יבש	זמן השכבות ב-25°C	מדל'	אחוז הדילול	קשר כיסוי מ"ר/ליטר
ברזל שחור ללא חלודה, ברזל מגולוון וברזל צבוע	קורוזיבית קלה, օיר יבש, לא זיהום תעשייתי, ריחוק מסביבה ימית, ללא חשיפה לכימיים.	מערכת צבע חד רכיבית בעל יבוש מהיר המאפשרת מסירת עבודה תוך יומ אחד	נקי חול להסורת חלודה, זיהומיים וצבע ישן, עד לרמה של Sa 2.5 על פי תקן SIS 055900 או (SSPC - SP10)	יסוד סופר מהיר יסוד סופר מהיר עלין סופר מהיר	50 μm 50 μm 50 μm	45%±50% 45%±50% 40%-45%	1 2 3		4-2 שעوت 4-2 שעות 4-2 שעות	102 102 102	5%-10% 5%-10% 5%-10%	C-6 C-6 C-6
				4								
				5								
סה"כ עובי יבש של המערכת: 150 μm												

ההמלצות הנитנות בדף זה מבוססות על חישובי מעבדה תאורטיים בלבד, ומהוות בסיס ראשון לבחירת המערכת, נמסרות מתק רצין טוב על מנת להקנות מידע כללי בלבד. על הנתונים הממשיים בשטח משפיעים גורמים כגון סוג הציפוי, סוג התשתיית, מגז האוויר, רוחות, גובה וכו'. החברה אינה אחראית למערכות אשר לא יושמו על פי הדפים הטכניים וגליונות הבטיחות, תחת הדרכה ופיקוח של חברת אפולק.