



מערכת צבע לקונסטרוקציה קלה: מעקות, עמודים, סורגים - צביעה אחת ודי.

תשתית	סביבה	תאור המערכת	הכנת שטח	מרכיבי המערכת	מספר שכבה	מוצקים אחוז	עובי פילם יבש	זמן המתנה בין השכבות ב-25°C	מדלל	הדילול אחוז	כושר כיסוי מ"ר/ליטר		
ברזל שחור ברזל מגולוון הכנת שטח שלהלן מיועדת לברזל מגולוון. לברזל שחור יש לבצע ניקוי עד לרמה של Sa 2.5 או לרמה של ST3	קורוזיבית קלה, אויר יבש, ללא זיהום תעשייתי, ריחוק מסביבה ימית, ללא חשיפה לכימיקלים.	צבע חד רכיבי רב עובי, משמש כצבע יסוד + עליון לצביעת מתכת ברזלית, על גילון אלומיניום ובטון	שטיפה בדטרגנט / מדלל נדיף, להסרת מלחי אבץ ושומנים. שטיפת חול / חספוס מכני להסרת הברק עד לקבלת פני שטח ברמת חספוס של 15 µm	R - 126	1	50%±2%	50 µm	16-24 שעות	102	5%-15%	8-כ		
				R - 126	2	50%±2%	50 µm	16-24 שעות	102	5%-15%	8-כ		
					3								
					4								
					5								
סה"כ עובי יבש של המערכת: 100 µm													

ההמלצות הניתנות בדף זה מבוססות על חישובי מעבדה תאורטיים בלבד, ומהוות בסיס ראשוני לבחירת המערכת, נמסרות מתוך רצון טוב על מנת להקנות מידע כללי בלבד. על הנתונים המעשיים בשטח משפיעים גורמים כגון סוג הציוד, סוג ואיכות התשתית, מזג האוויר, רוחות, גובה וכו'. החברה אינה אחראית למערכות אשר לא יושמו על פי הדפים הטכניים וגיליונות הבטיחות, תחת הדרכה ופיקוח של חברת אפולק.