



מערכת צבע לקונסטרוקציה קלה: צנרת על קרקעית, מעקות, עמודים.

תשתית	סביבה	תאור המערכת	הכנת שטח	מרכיבי המערכת	מספר שכבה	מוצקים אחוז	פילם עובי פילם יבש	זמן המתנה בין השכבות 25°C-ב	מדלל	הדילול אחוז	כושר כיסוי מ"ר/ליטר
ברזל שחור ללא חלודה	קורוזיבית בינונית, סביבה עירונית ותעשייתית קלה, רמות נמוכות של גופרית דו חמצנית וכלורידים.	מערכת משולבת אפוקסי / פוליאורטן בשכבות דקות, להגנה מפני קורוזייה וגמר עמיד ב-UV	ניקוי חול להסרת חלודה, זיהומים וצבע ישן, עד לרמה של Sa 2.5 על פי תקן SIS 055900 או (SSPC - SP10)	אפוקסוד 500/9 HB	1	55±2%	50 µm	20-48 שעות	116	5%-15%	9-כ
				אפוקסוד 500/9 HB	2	55±2%	50 µm	20-48 שעות	116	5%-15%	9-כ
				אפוגלס SP	3	50±60% תלוי בגוון	50 µm	24 שעות	116	10%-15%	10-כ
					4						
					5						
סה"כ עובי יבש של המערכת: 150 µm											

ההמלצות הניתנות בדף זה מבוססות על חישובי מעבדה תאורטיים בלבד, ומהוות בסיס ראשוני לבחירת המערכת, נמסרות מתוך רצון טוב על מנת להקנות מידע כללי בלבד. על הנתונים המעשיים בשטח משפיעים גורמים כגון סוג הציוד, סוג ואיכות התשתית, מזג האוויר, רוחות, גובה וכו'. החברה אינה אחראית למערכות אשר לא יושמו על פי הדפים הטכניים וגיליונות הבטיחות, תחת הדרכה ופיקוח של חברת אפולק.