



מערכת צבע לקונסטרוקציה כבדה: מתקנים, מכלים, צנרת - על ותת קרקעיים.

תשתית	סביבה	תאור המערכת	הכנת שטח	מרכיבי המערכת	מספר שכבה	מוצקים אחוז	עובי פילם יבש	זמן המתנה בין השכבות ב-25°C	מדלל	הדילול אחוז	כושר כיסוי מ"ר/ליטר	
ברזל שחור עם חלודה יציבה כולל ברזל מגולוון	קורוזיבית קשה, תעשייה כבדה, תעשייה כימית, מליחות, לחות, מי ים ושפכים.	מערכת הכוללת מסטיק אפוקסי, רב עובי, ללא מדללים, בעל הגנה כימית ואנטי קורוזיבית מעולים, הסובלנית להכנת שטח מכנית. Surface Tolerant	<p>ברזל שחור: ניקוי באמצעים מכניים או ידניים להסרת חלודה וחלקים רופפים עד לרמה של ST 2 על פי תקן SIS 055900 או (SSPC - SP2/SP3)</p> <p>ברזל מגולוון: שטיפה בדטרגנט / מדלל נדיף, להסרת מלחי אבץ ושומנים. שטיפת חול / חספוס מכני להסרת הברק עד לקבלת פני שטח ברמת חספוס של 15 µm</p>	אפוקסל 10-31 SL-EM	1	98%±2%	100 µm	6-24 שעות	116	5%-10%	9.5-כ	
				אפוקסל 10-31 SL-EM	2	98%±2%	100 µm	6-24 שעות	116	5%-10%	9.5-כ	
				אפוקסל 10-31 SL-EM	3	98%±2%	100 µm	6-24 שעות	116	5%-10%	9.5-כ	
					4							
					5							
סה"כ עובי יבש של המערכת: 300 µm												

ההמלצות הניתנות בדף זה מבוססות על חישובי מעבדה תאורטיים בלבד, ומהוות בסיס ראשוני לבחירת המערכת, נמסרות מתוך רצון טוב על מנת להקנות מידע כללי בלבד. על הנתונים המעשיים בשטח משפיעים גורמים כגון סוג הציוד, סוג ואיכות התשתית, מזג האוויר, רוחות, גובה וכו'. החברה אינה אחראית למערכות אשר לא יושמו על פי הדפים הטכניים וגליונות הבטיחות, תחת הדרכה ופיקוח של חברת אפולק.