



מערכת צבע לקונסטרוקציה כבדה: מתקנים - צנרת - צביעה חיצונית של מיכלים. לאווירה קורוזית בינונית.

תשתית	סביבה	תאור המערכת	הכנת שטח	מרכיבי המערכת	שכבה מספר	אחוז מוצקים	עובי פילם יבש	זמן המתנה בין השכבות ב-25°C	מדלל	אחוז הדילול	כוסר כיסוי מ"ר/ליטר
ברזל שחור ללא חלודה	קורוזיבית - בינונית, סביבה עירונית ותעשייתית קלה רמות נמוכות של גופרית דו חמצנית וכלורידים.	מערכת משולבת אפוקסי / פוליאורטן בשכבות דקות, להגנה מפני קורוזייה וגמר ועמיד ב-UV	ניקוי חול להסרת חלודה, זיהומים וצבע ישן, עד לרמה של Sa 2.5 על פי תקן SIS 055900 או (SSPC - SP10)	אפוקסיד 500/9 HB	1	55%±2%	50 μm	20-48 שעות	116	5%-15%	9-כ
				אפוקסל 10-41 HB	2	70%±2%	120 μm	6-24 שעות	116	5%-15%	5.6-כ
				אפוגלס SP	3	50%-60% תלוי בגוון	50 μm	24 שעות	114	10%-15%	10-כ
					4						
					5						
			סה"כ עובי יבש של המערכת: 220 μm								

ההמלצות הניתנות בדף זה מבוססות על חישובי מעבדה תאורטיים בלבד, ומהוות בסיס ראשוני לבחירת המערכת, נמסרות מתוך רצון טוב על מנת להקנות מידע כללי בלבד. על הנתונים המעשיים בשטח משפיעים גורמים כגון סוג הציוד, סוג ואיכות התשתית, מזג האוויר, רוחות, גובה וכו'. החברה אינה אחראית למערכות אשר לא יושמו על פי הדפים הטכניים וגיליונות הבטיחות, תחת הדרכה ופיקוח של חברת אפולק.