



מערכת צבע לקונסטרוקציה כבדה: מתקנים - צנרת - צביעה חיצונית של מיכלים. לאווירה קורוזית בינונית.

תשתית	סביבה	תאור המערכת	הכנת שטח	מרכיבי המערכת	שכבה מספר	אחוז מוצקים	עובי פילם יבש	זמן המתנה בין השכבות ב-25°C	מדלל	אחוז הדילול	כושר כיסוי מ"ר/ליטר
ברזל שחור / ברזל מגולוון צבוע או עם חלודה יציבה	קורוזיבית - בינונית, סביבה עירונית ותעשייה קלה רמות נמוכות של גופרית דו חמצנית וכלורידים	מערכת משולבת אפוקסי / פוליאוריתן בשכבות דקות, להגנה מפני קורוזייה וגמר ועמיד ב-UV	ברזל שחור: ניקוי באמצעים מכניים או ידניים להסרת חלודה וחלקים רופפים עד לרמה של ST 2 על פי תקן SIS 055900 או (SSPC - SP2/SP3)	אפוקסל 10-40 אלומיניום	1	70%±2%	75 µm	6-24 שעות	116	5%-15%	9-כ
				אפוקסל 10-40 אלומיניום	2	70%±2%	75 µm	6-24 שעות	116	5%-15%	9-כ
				אפוגלס SP	3	50%-60% תלוי בגוון	50 µm	24 שעות	114	10%-15%	10-כ
					4						
					5						
			סה"כ עובי יבש של המערכת: 200 µm								

ההמלצות הניתנות בדף זה מבוססות על חישובי מעבדה תאורטיים בלבד, ומהוות בסיס ראשוני לבחירת המערכת, נמסרות מתוך רצון טוב על מנת להקנות מידע כללי בלבד. על הנתונים המעשיים בשטח משפיעים גורמים כגון סוג הציוד, סוג ואיכות התשתית, מזג האוויר, רוחות, גובה וכו'. החברה אינה אחראית למערכות אשר לא יושמו על פי הדפים הטכניים וגיליונות הבטיחות, תחת הדרכה ופיקוח של חברת אפולק.