



נתונים טכניים		תיאור המוצר
גון : 12 גוונים מוכנים + שקווי.		אקו ווד הינה לכה שקופה מוגנת על בסיס מים לטיפוח העץ. לשימוש חיצוני ופנימי ללא צורך בזכבב יסוד, מתיבש במהירות, קלה לצבעה. מספקת הגנה טובה לאורך זמן, שומרת על המראה הטבעי של העץ, מתאימה במיוחד לאקלים הישראלי.
ברק : מט.		
דילול/ניקוי כלים : מים לניקוי כלים.		
חיי מדף בטמפרטורה של C 25°-20 : 12 חודשים.		
כושר כיוסי מוחשב: כ 15-10 מ"ר לליטר שכבה. כפונקציה של סוג העץ בשכבה אחת.		הכנת שטח השטח חייב להיות נקי ויישן לפני הצביעת. עץ חדש לא צבוע:
טמפרטורת הסביבה : C 30-10. (זמן היישום)		(1) יש לנוקות היטב את השטח מלכלוץ, אבק, שומנים וחלקיים רופפים. (2) יש ללטש את העץ בגין לטר 0 ולנקות את אבק הליטוש (3) יש לצבע שכבה ראשונה, להמתין ליבוש מלא (4) יש ללטש פעם נוספת בגין לטר 0 ולנקות את אבק הליטוש (5) יש לצבע שכבה נוספת.
טמפרטורת המשטח: חייבות להיות לפחות 3° מעלות נקי הTEL.		עץ ישן צבוע: (1) יש לנוקות היטב את השטח מלכלוץ, אבק, שומנים וחלקיים רופפים. (2) יש ללטש את העץ בגין לטר 0 ולנקות את אבק הליטוש (3) יש לצבע שכבה ראשונה, להמתין ליבוש מלא (4) יש לצבע שכבה נוספת.
שיטת הצביעת: בمبرשת, ברולר או ספוג		בישום חוץ יש לישם לפחות 3 שכבות צבע. להגנה טובה יותר מומלץ להשתמש בגוונים כהים.
זמן ייבוש (בטמפרטורה של C 25° – 20 ו- 65% לחות יחסית):		הערות למשתמש
זמן ייבוש למגע : 30 דקות. יבוש בין שכבות : 4 שעות. יבוש סופי : 24 שעות		(1) אין לצבע בחום מתחת ל C 8 או כשציפוי גשם (בצבעה חיצונית). (2) אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלכו על ידי מפעלנו. (3) יש להשתמש בזכבב רך לייעודו כמפורט בפרט. (4) יש לוודא כי המוצר אכן מיועד למטרת השימוש וכי המשטח האמור להציגו ותשתיתו הוכנו כראוי. (5) יש לוודא שעץ הוכן כראוי ולנקות היטב את השטח מלכלוץ, אבק ושומנים. (6) יש לבחוש היטב את הצבע לפני השימוש ובמהלך הצביעת. (7) אחסנה במקום יישן בטמפרטורה בין C 5° ל C 35°. (8) החומר מיועד לשימוש מקצועי בלבד. (9) קיבלת מערכת צבע מומלצת לטכני הניל' ניתן לפנות למחalker הטכנית של החברה, או לחילופין לפנות לאתר החברה לחוברת מערכות מומלצות. (10) ט.ל.ח.
שימוש מומלץ		ערבוב
מיועד לצביעת פנימית וחיצונית על משטחים מעץ חדשים וצבעים, לשימוש חיצוני ופנימי כגון:		ערבוב מתאים של רכיבי המוצר הוא חיווני ביוטר לישום טוב ונכון של מערכת הצבע. הוסף את המקשה(חלק "ב") לרכיב הבסיס (חלק "א") וערבב בצורה יסודית. חשוב שכל הרכיבים יעורבו ביסודות עיי' מיקסר מכני על מנת שייארו שום רכיבים שלא עורבו.
אריזה		
פח 18 ליטר גלון 4.5 ליטר חצי גלון 2.5 ליטר קופסה 0.75 ליטר		



הנחיות יישום

לקבלת מידע מלא על אופני היישום המומלצים, הנקת השיטה, הציוד והוראות הבטיחות, יש לעיין בפרקם המצורפים של המבאות הרלוונטיים, או לקבלם על פי דרישתך. מומלץ לעקוב אחר הנחיות היישום, על מנת להבטיח את איכות ואורך חי המערכת את הציפוי. במושא לתעשייה מומלץ לעיין במדריכי הנקת השיטה, אמצעי היישום ואמצעי הבטיחות. במושא לרצפות צוקות מומלץ לעיין בפרקם על שיטות יישום, שיטות להקנת משטח בטון, סיווג המערכות ובטלאות העזר לבחירת המערכות השונות.

הערות כלליות

הנתונים המופיעים במסמך זה ניתנים ברצון טוב לאחר עשרות שנות ניסיון בעבודות שטוח ומעבדה. אין בהמלצתנו במסמך זה התחייבות כלשהי ומפעלנו שומר לעצמו הזכות לשנות ולעדכן הנתונים המופיעים בו בכל עת. על המשמש לוודה לפני יישום המוצר, כי הוא אכן מתאים למטרת השימוש בו הוא מיועד וכי אובייקט העומד להיבצע נוקה וחוכן כראוי. יש לבחוש היטב את הצבע לפני ובסמך הצביעה. המוצר מיועד לשימוש על ידי בעלי מקצוע וניסיון. שימוש לא לפני הוראות היצרן הוא על אחוריות המשמש בלבד. הנקת שטח הצביעה על ידי הרחקה יסודית של מזחמים וחולודה יחד עם שימוש בצבע המתאים הם העורובה לאורך החימں של הציפוי. כושר הכספי המעשיל יכול להשנות כתלות במספר גורמים: דרגת הניקוי של פני השטח, אופני היישום, תנאי מזג האוויר (רוח, לחות, טמפרטורת הסביבה) ומומחיות המבצע. (טמפרטורת המשטח הנכבע חייבת להיות לפחות 3°C מעל נקודת הטול בזון הצביעה) בזמן היישום הטמפרטורה צריכה להיות בין 10-30°C+. רצפת הבטון צריכה להיות בעלת מינימום חזק לחיצה של 35.

כליזירויות

יש לקרוא את גילוון הבטיחות של המוצר. יש לקרוא היטב את ההוראות והażורוט המופיעות על גבי הארץ. יש לעבוד בשטח מאוחר יותר היטב הרחק מASH וNICOTOT. יש לשתמש בצויד בטיחות להגנה על כל הנסימה, עיניים ועור. בהתזה אין לשאוף את האדים. אין לערבות חומר זה עם חומרים שלא הומלץ ע"י מפעלנו. במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף מידית במים ולהפנות לטיפול רפואי מיידי.

בטיחות

כיוון ששימוש וטיפול מוטעים במוצר אפולק יכולים להיות מסוכנים לבリアות, לרום לשרפם או לפיצוץ, יש לנקט באמצעות זירות, לעקוב אחר הוראות הבטיחות וללא אחר הנחיות היישום בכל זמן במהלך האחסון והשימוש בחומר ותוך כדי מהלך הייבוש או ההתקשות של המוצר.

אחריות

אפולק ערבה לכך שМОצריה תקינים ולא פגמי יצור. חובתה הבלעדית של אפולק והשיפוט היחידי של רוכש השורה ביחס למוצרו החברה יהיה מוגבל, וננתן לשיקול דעתה של אפולק באם להחליף את המוצר במידה שאינו נופל תחת הגדרת אחריות זו, או בזיכוי של חשבון רוכש השורה בסכום החשובנית של המוצר שאינו נופל תחת הגדרת אחריות זו. כל תביעה תחת אחריות זו חייבת להיעשות בכתב תוך מסכים 5 (חמשה) ימים מטארך בו הרוכש גילה את אי תקינותו של המוצר, אך ככל מקרה לא יאורח מטארך פקיעת תפוגת חי המדף של המוצר, או שנה אחת מטארך משולח המוצר לרוכש, על פי המוקדם שבניהם. כישלונו של הקונה להודיע על אי תקינותו של המוצר כפי שנדרש לעיל, יمنع מהקונה שיפויו כל שהוא במסגרת אחריות זו.

לאpollק אין כל אחריות נוספת בגין שימוש בלבד אחריות זו, כל אחריות אחרת: מילולית, מ戎זת, הקבעה על פי חוק כגון אחוריות שחור או זרויות התאמה לשימושים/יישומים ספציפיים, אינה תקפה. בכל מקרה אפולק לא תיאשר אחריות עקיפה, אחריות תוכואית, או נזקים לצד "ג".

כל המלצה או הצעה של אפולק הנוגעים לשימוש במוצר בין אם נאמרה בעלפה או נכתבת בדף המוצר, במפרטים או כתגובה לבקשה כל שהיא, מבוססת על מידע הנחשב אמיתי ומקצועי, אך בכל מקרה המידע וה מוצר מיעדים ללקוחות בעלי יכולות מקצועית וניסיון בתחום הצביעת התעשייתית וכן על הקונה מוטלת האחריות להתקנות המוצר לדרישותיו או לישומים ספציפיים, ואpollק על כן מאמין כי כך נעשה, על פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של המשתמש. תנאי סביבה משתנים, שינוי באופני היישום או ערכית אומדנים, עשויים לגרום לתוצאות בלתי רצויות.

אחריות מוגבלת

חובתה או אחריותה של אpollק לכל תביעה כל שהיא, כולל תביעות המבוססות על רשלנותה של אpollק או אחריותה הישירה לכל אובדן או נזק הנובעים מ, קשרים ל/או הנגרמים משימוש במוצר בכל מקרה לא יעלوا בכל מקרה על עלות מחיר הקנייה של המוצר שבגינו מתוערת התלוינה או התביעה. על מנת להסיר כל ספק, אpollק לא תיאשר אחריות לכל תביעה לנזקים תוכואתיים או לנזקיםצד "ג".

תנאי ההתקשרות / מכירה

כל התקשרות או עסקה כפופה להסכם ההתקשרות או המכירה.