



# מטלורוסט – צבע יסוד

מקט 20

## נתונים טכניים

**גוון :** אדום אוקסיד, אפור, לבן.

**ברק :** מט.

**אחווז מוצקים (בנפח) :** 50% תלוי בגוון.

**דילול/ניקוי כלים :** מדלול 102, טרפנטין.

**חיי מדף בטמפרטורה של 25°C – 20 :** 12 חודשים.

**עובי שכבה ממולץ :** 40 מיקרון.

**כושר כימי מוחושב תיאורטי :** 12.5 מ"ר/ליטר.

**טמפרטורת הסביבה :** 10-30°C  
(זמן היישום)

**טמפרטורה המשטח:** חייבת להיות לפחות 3°C מעל נקי הטל.

**זמן ייבוש (בטמפרטורה של 25°C – 20 – 1 20 – 1 65% לחות יחסית):**

זמן ייבוש למגע : שעתיים.

יבוש בין שכבות : 16-24 שעות.

יבוש סופי : 24-48 שעות.

מספריים אלו ניתנים כהנחה בלבד. גורמים כמו אוורור תנועה ולחות חייבים להילך בחשבונם גם כן.

## שיטת הצביעה/דילול

אפקט הצביעה	אחרי דילול בנפח	מדלול	לחץ (אטם)
הברשה/גלילה	טרפנטין		
רישוס רגיל	טרפנטין	3-4	
רישוס ללא אוורור	טרפנטין	3-4	

## הערות למשתמש

- (1) יש לבחוש היטב את הצבע לפני השימוש ובמהלך הצביעה.
- (2) אחסנה במקום יבש בטמפרטורה בין 5°C ל-35°C.
- (3) החומר מיועד לשימוש מוקזע בלבד.
- (4) לקבלת מערכת צבע מומלצת למפרט הטכני הנילן ניתן לפנות למחalkerה הטכנית של החברה, או לחילוף לפנותו לאטר החברה לחוברת מערכות ממולצות.
- (5) ט.ל.ח.

## אריזה

גלוון 4.5 ליטר | פח 18 ליטר

## תיאור המוצר

צבע יסוד סינטטי אנטי קורוזיבי לצביעת חלקים ברזילאים להגנה מפני חלודה.

## שימוש ממולץ

- צביעת סורגים, גדרות ברזל, מעקות לחדרי מדרגות ועובדות מסגרות שונות.

## הכנת שטח

יש לנוקות היטב את השטח מלכלוץ, אבק וושומנים.

**ברזל:** ניקוי חול עד למינימום של SA 2.5 (לפי 55900 SS) במטרה להסיר חלודה וחלקיקים רפואיים. במקרים בהם לא ניתן לבצע ניקוי חול, יש להשתמש באמצעים מכניים כגון: דיסק, מרשת פלדה, ניר זכוכית להסרת חלודה עד לדרגת ניקוי 2 – ST (לפי התקן השבדי).

**בטון:** חספוס והסרת חלקיקים רפואיים על ידי ניקוי חול. השיטה חייבה להיות יבש ונקי מלכלוץ, אבק, שומנים וחלקיקים רפואיים. (יציקת בטון חדשה ניתנת לציפוי רק 4 שבועות לאחר היציקה ועם תכליות רטיבות שלא יותר מ 3%).

על אחריות המשתמש לקרה ולישם את הוראות הכנת השטח ש毛病יאות באטר החברה ובמפורט הטכניים. הערות הנילן הן כליליות בלבד ואין מכילות את כל המידע הדרוש.

## ערבוב

ערבוב מתאים של רכיבי המוצר הוא חיוני ביותר ליישום טוב ונכון של מערכת הצבע. הוסף את המקשה(חלק "ב") לרכיב הבסיס (חלק "א") וערבב בצורה יסודית. חשוב שכל הרכיבים יעורבו ביסודיות ע"י מיקסר מכני על מנת שלא ישארו שום רכיבים שלא ערבבו.

# EPOLAC

## הנחיות יישום

לקבלת מידע מלא על אופני היישום המומלצים, הנקת השיטה, הציוד והוראות הבטיחות, יש לעיין בפרקם המצורפים של המבאות הרלוונטיים, או לקבלם על פי דרישתך. מומלץ לעקוב אחר הנחיות היישום, על מנת להבטיח את איכות ואורך חי המערכת את הציפוי. במושא תעשייה מומלץ לעיין במדריכי הנקת השיטה, אמצעי היישום ואמצעי הבטיחות. במושא לרצפות צוקות מומלץ לעיין בפרקם על שיטות יישום, שיטות להקנת משטח בטון, סיווג המערכות ובטלאות העזר לבחירת המערכות השונות.

## הערות כלליות

הנתונים המופיעים במסמך זה ניתנים ברצון טוב לאחר עשרות שנות ניסיון בעבודות שטוח ומעבדה. אין בהמלצתנו במסמך זה התחייבות כלשהי ומפעלנו שומר לעצמו הזכות לשנות ולעדכן הנתונים המופיעים בו בכל עת. על המשמש לוודא לפני יישום המוצר, כי הוא אכן מתאים למטרת השימוש בו הוא מיועד וכי אובייקט העומד להיצבע נוקה וחוכן כראוי. יש לבחוש היטב את הצבע לפני ובסמך הצביעה. המוצר מיועד לשימוש על ידי בעלי מקצוע וניסיון. שימוש לא לפני הוראות היצרן הוא על אחריות המשמש בלבד. הנקת שטח הצביעה על ידי הרחקה יסודית של מזומנים וחולודה יחד עם שימושocabע המתאים הם העורבה לאורך החים של הציפוי. כושר הכספי המעשיל יכול להשנות כתלות במספר גורמים: דרגת הניקוי של פני השטח, אופני היישום, תנאי מזג האוויר (רוח, לחות, טמפרטורת הסביבה) ומומחיות המבצע. (טמפרטורת המשטח הנכבע חייבת להיות לפחות 3°C מעל נקודת הטול בזון הצביעה). בזמן היישום הטמפרטורה צריכה להיות בין 10-30°C+. רצפת הבטון צריכה להיות בעלת מינימום חזק לחיצה של 35.

## כללי זהירות

יש לקרוא את גילוון הבטיחות של המוצר. יש לקרוא היטב את ההוראות והażורוט המופיעות על גבי הארץ. יש לעבוד בשטח מאוחר יותר היטב הרחק מASH וNICOTOT. יש להשתמש בצויד בטיחות להגנה על כל הנסימה, עיניים ועור. בהתזה אין לשאוף את האדים. אין לערבות חומר זה עם חומרים שלא הומלץ ע"י מפעלנו. במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף מידית במים ולהפנות לטיפול רפואי מיידי.

## בטיחות

כיוון ששימוש וטיפול מוטעים במוצר אפולק יכולים להיות מסוכנים לבリアות, לגרום לשרפָה או לפיצוץ, יש לנקט באמצעות זירות, לעקוב אחר הוראות הבטיחות ולמלא אחר הנחיות היישום בכל זמן במהלך האחסון והשימוש בחומר ותוך כדי מהלך הייבוש או ההתקשות של המוצר.

## אחריות

אפולק ערבה לכך שמדובר תקנים ולא פגמי יצור. חובתה הבלעדית של אפולק והשיפו היחיד של רוכש הסchorה ביחס למוצרו החבורה היה מוגבל, ונhton לשיקול דעתה של אפולק באם להחליף את המוצר במידיה שאינו נפל תחת הגדרת אחריות זו, או בזיכוי של חבורו רוכש הסchorה בסכום החשבוני של המוצר שאינו נפל תחת הגדרת אחריות זו. כל תביעה תחת אחריות זו חייבת להיעשות בכתב תוך 5 חודשים (חמשה) ימים ממועדך בו הרוכש גילה את אי תקינותו של המוצר, אך בכל מקרה לא יאוחר ממועד משלוח המוצר לרוכש, על פי המוקדם שבניהם. שנה אחת ממועדך משולם המוצר לרוכש, על אי תקינותו של המוצר כפי שנדרש לעיל, כישלונו של הקונה להודיע על אי תקינותו של המוצר כפי שנדרש לעיל, ימנע מהקונה שיפויי כל שהוא במסגרת אחריות זו.

לאפולק אין כל אחריות נוספת בגין מוצר בלבד אחריות זו, כל אחריות אחרת: מילולית, מרמזות, הקבעה על פי חוק כגון אחריות סחר או דרישות התאמה לשימושים/יישומים ספציפיים, אינה תקפה. בכל מקרה אפולק לא תהיה אחראית עקיפה, אחריות תוכואית, או בזקים לצד "ג".

כל המלצה או הצעה של אפולק הנוגעים לשימוש במוצר בין אם נאמרה בעלפה או כתובה בדף המוצר, במפרטים או כתגובה לבקשה כל שהיא, מבוססת על מידע הנחשב אמיתי ומקצועי, אך ככל מקרה המידע וה מוצר מיעדים לקלוחות בעל יכולות מקצועיות וניסיון בתחום הצביעה התעשייתית וכן על הקונה מوطלת האחריות להתקמת המוצר לדרישותיו או לשימושים ספציפיים, ואפולק על כן מאמין כי כך נעשה, על פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של המשתמש. תנאי סביבה משתנים, שינוי באופני היישום או עירicity אומדנים, עשויים לגרום לתוצאות בלתי רצויות.

## אחריות מוגבלת

חובתה או אחריותה של אפולק לכל תביעה כל שהיא, כולל תביעות המבוססות על רשלנותה של אפולק או אחריותה הישירה לכל אובדן או נזק הנובעים מ/או הנגרמים משימוש במוצר או כל אובדן או מקרה על עלות מחיר הקנייה של המוצר שפגינו מתעוררת התלונה או התביעה. על מנת להסיר כל ספק, אפולק לא תהיה אחראית לכל תביעה לנזקים תוכואתיים או לנזקיןצד "ג".

## תנאי ההתקשרות / מכירה

כל התקשרות או עסקה כפופה להסכם ההתקשרות או המכירה.