

מסטיק אפוקסי R 10-30 מונע החלקה

קוח: 980

תיאור המוצר:

ציפוי פולימרי דו-רכיבי (חלק א' + חלק ב'), רב עובי ולא מדללים. על ידי הת以為ות באוויר מתקבלת שכבה קשה וمبرיקה בעלת עמידות מצוינת בפני החלקה שחיקה ונוגנת הגנה אנטיקורוזיבית בפני מגון רחב של כימיים, שמנים, תמייסות חומציות מהולות בסיסים מרוכזים, מים מותקים, מיים ומינeralים.

מושלם לישום ברולר, יכול לשמש כיסוד ועליון במערכת ציפוי על בטון ומתקת, מספק הגנת V.U 1030 מונע החלקה מתוצרת אפולק מגע ב-3 רמות שונות של חספה:

gas R1030

לשימוש כללי G1030

עדין F1030

נתונים טכניים:

גווני RAL

ברק: מבrik

דילול/ניקוי כלים: מדלול 116

עובי שכבה מומלץ: 200 מיקרון

cores כיסוי מחושב תיאורטי*: כ 4.8 מ"ר לליטר

יחס ערבות (בק"ג) : "א" : 2 "ב" : 1

טמפרטורת הסביבה (זמן היישום): C° 10-30

זמן ייבוש (בטמפרטורה של C° 25 - 20) :

סופי	6 ימים	בין שכבות	24-10-5 שעות	למגע
------	--------	-----------	--------------	------

חיי מדף בטמפרטורה של C° 20-25 : 12 חודשים

* מספרים אלו ניתנים כהנחה בלבד. גורמים כמו אויר תנוצה ולחות חייבם להילחן בחשבון גם כן.

תכונות מיוחדות:

- עמידה מעולה בפני כימיים.
- עמידות חיצונית מעולה
- עמיד בפני מי ברז, מיים, התמלחות, מים מזוקקים, שמנים, דלק גולמי דליקים, מדללים, חומצות מהולות ובסיסים מרוכזים.
- עמידה מצוינת בפני שחיקה.
- הכביעה היא אפשרית גם כאשר ניקוי חול אינו אפשרי.
- ניתן לשימוש ציפוי יחיד, במערכת או בשילוב עם צבעים בעליוניים פוליאורייטנים.
- יכולת לשמר לארוך זמן על התכונות המקוריות.

שימוש מומלץ:

- משמש לציפוי בטון בchnionim, סימון, רצפות ותעשיות, מפעלי מזון, מוסכים, אבני משטלהות, אספלט, מכלי בטון ופלדה ועוד.

מסטיק אפוקסי R 10-30 מונע החלקה

קוד: 980

שיטות הצביעה/דילול:

צביעה חיצונית לא לצבע בטמפרטורה מתחת ל $C^{\circ}8$ או כאשר ציפוי גשם. טמפרטורת האוזור חייבת להיות מינימלית של 3 מעלות צלזוס מעל נקודת הטל באוויר ברמת הלחות היחסית. החומרים של אפולק לא צריכים להיות מעורבים עם חומרים אחרים, אשר לא מומלץ על ידי המפעל שלנו. השימוש בצבע צריך להיות רק על פי מפרט. ודא שה מוצר מיועד לשימוש והמשתוח מוכן להלכה.

ערבוב:

ערבוב מתאים של רכיבי המוצר הוא חיווני ביותר לישום טוב ונכון של מערכת הצבע. הוסף את המקשה(חלק "ב") לרכיב הבסיס (חלק "א") וערבב בצורה יסודית. חשוב שכל הרכיבים יעורבבו בסודיות ע"י מיקסר מכני על מנת שלא ישארו שום רכיבים שלא ערבבו.

הכנת שטח:

הערה: פרקי הכנת השטח שלහן, אינם משוככים לחומר או מוצר מסוימים. הם ניתנים מתוך הכוונה כללית המיעדים לאנשי מקצוע ובעלי ידע וניסיון בישום המערכות. לאחריות המשמש לוודא את סוג הכנת השטח הנדרש, את התאמת המוצר לתשתיות ולשימושים להם הוא מיועד. מומלץ לפני היישום לעיין בפרק המבואות הרלוונטיים ולהתיעץ בכל שאלה או איזה ודוות עם המחלקה הטכנית.

כללי:

הכנת השטח היא שקובעת במידה רבה את אורך החיים של הציפוי ועל כן חשיבותה הרבה. המטרה היא ליצור פני שטח יציבים ונקיים, המאפשרים הדבקות-אדזיה טובה ובת קיימה של המערכת לתשתיות. פני השטח, חייבים להיות נקיים, יבשים, יציבים ולא חלקים או אזורים רופפים. יש להסיר באופן מלא כל שריריות של שמנים, אבק, לכלוך, מלחים וכל חומר זר אחר על מנת להבטיח את הדבקות היציבי לפני השטח.

עץ חדש לא צבוע:

- (1) יש לנוקות היבט את השטח מכלוך, אבק, שומנים וחלקיקים רפואיים.
- (2) יש לרטש את העץ בניר לטש 0 ולנקות את אבק הליטוש
- (3) יש לצבוע שכבה ראשונה, להמתין ליבוש מלא
- (4) יש לרטש פעם נוספת בניר לטש 0 ולנקות את אבק הליטוש
- (5) יש לצבוע שכבה נוספת.

עץ ישן צבוע:

- (1) יש לנוקות היבט את השטח מכלוך, אבק, שומנים וחלקיקים רפואיים.
- (2) יש לרטש את העץ בניר לטש 0 ולנקות את אבק הליטוש
- (3) יש לצבוע שכבה ראשונה, להמתין ליבוש מלא
- (4) יש לצבוע שכבה נוספת.

בישום חוץ יש ליישם לפחות 3 שכבות צבע. להגנה טובה יותר מומלץ להשתמש בגוונים כהים.

בטיחות ואחריות:**בטיחות:**

כיוון שישימוש וטיפול מוטעים במוצר אפולק יכולים להיות מסוכנים לבリアות, לגרום לשרפאה או לפיצוץ, יש לנקטו באמצעות זירות, לעקוב אחר הוראות הבטיחות ולמלא אחר הנחיות היישום בכל זמן במהלך האחסון והשימוש בחומר ותוך כדי מהלך הייבוש או ההתקשות של המוצר.

אחריות:

אפולק ערבה לכך שמדובר תקינים ולא פגמי יצור. חובתה הבלעדית של אפולק והשפיו היחיד של רוכש הסchorה ביחס למוצר החברה יהיה מוגבל, ונתקו שיקול דעתה של אפולק אם להחליף את המוצר במקומות שאיןנו נפל תחת הגדרת האחריות זו, או בזיכוי של חשבון רוכש הסchorה בסכום החשבונית של המוצר שאינו נפל תחת הגדרת אחרות זו. כל תביעה תחת האחריות זו חייבת להיות בהישנות בכתב תוך מסקימות 5 (חמשה) ימים מטאሪיך בו הרוכש גילה את אי תקינותו של המוצר, אך בכל מקרה לא יאוחר מטאሪיך פקיעת תפוגת חי המדף של המוצר, או שנה אחת מטאሪיך משולח המוצר על פי המוקדם שבניהם. כישלונו של הקונה להודיע על אי תקינותו של המוצר כפי שנדרש לעיל, ימנע מהקונה שיפויי כל שהוא במסגרת אחריות זו.

מסטיק אפוקסי R 10-30 מונע החלקה

קוד: 980

לאפולק אין כל אחריות נוספת בגין השימוש במוצר בלבד אחריות זו, כל אחריות אחרת: מילולית, מרומזת, הקבוצה על פי חוק בגין אחריות סחר או דרישות התאמה לשימושים/יישומים ספציפיים, אינה תקפה. בכל מקרה אפולק לא תישא באחריות תוצאות עקיפה, אחריות תוכנתית, או נזקים מצד "ג".

כל המלצה או הצעה של אפולק הנוגעים לשימוש במוצר בין אם נאמרה בעלפה או בכתבה בדף המוצר, במפרטים או כתגובה לבקשת כל שהוא, מבוססת על מידע הנחשב אמיתי ומקצועי, אך במקרה המידע וה מוצר מייעדים רק להנחות בעל יכולות מתקצועיות וניסיון בתחום הצבעה התעשייתית ולכן על הקונה מוטלת האחריות להתחמת המוצר לדרישותיו או לישומים ספציפיים, ואפולק על כן מאמין כי כך נעשה, על פי שיקול דעתו ואחריותו הבלתיים של המשתמש. תנאי סביבה משתנים, שינויי באופני היישום או ערכות אומדן, עשויים לגרום לתוצאות בלתי רצויות.

אחריות מוגבלת

חוותה או אחריותה של אפולק לכל תביעה כל שהוא, כולל תביעות המבוססות על רשלנותה של אפולק או אחריותה הישירה לכל אובדן או נזק הנובעים מ, קשוריהם לאו הנגרמים משימוש במוצר לא יעלו בכלל במקרה על עלות מחיר הקנייה של המוצר שבגינו מתעוררת התלונה או התביעה. מלבדה להסיר כל ספק, אפולק לא תישא באחריות לכל תביעה לנזקים תוכנתיים או לנזקיי צד "ג".